 **Fiche technique N° ID1068** ***Juillet 2010*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur support conforme au D.T.U. 59.1** **APRES IMPRESSION (1825® FIXATEUR) :** PLATRE • PLAQUES DE PLATRE • ENDUITS DE PLATRE MAÇONNERIES ANCIENNES PEINTURES HYDRODILUABLES – GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES	**1825® Roche** **Enduit décoratif à base de chaux éteinte** **INTÉRIEUR** **3 à 4 m²/L**

Fonction :

Enduit décoratif formulé à base de chaux éteinte en phase aqueuse – aspect "roche".
A recouvrir par notre cire de protection "Nacré Or" ou " Nacré Argent" en finition.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : III 2


Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales après impression (1825® FIXATEUR) : sur plâtre, plaques de plâtre, maçonneries et anciennes peintures.

Qualités dominantes :


- **Produit composé de matières minérales et naturelles.**
- **Application aisée.**
- **Faible teneur en COV (composés organiques volatiles).**
- **Masque les petites imperfections du support.**


Caractéristiques pratiques :









= 3 à 4 m²/L (*selon le support*)  = 8 h  = 24 h (*à 20°C et 60% d'humidité relative*).

- **Présentation :** Pâte onctueuse blanche - Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** "roche"
- **Rendement :** 3 à 4 m²/L (*selon le mode d'application*).
- **Matériel :** rouleau "patte de lapin" rayé jaune 12 mm ou rouleau 180 millimètres, platoir inox (200 x 80 millimètres) et chiffon doux (pour la cire).
- **Nettoyage du matériel :** EAU
- **Coloration :** nuancier spécifique. **Dès que le produit est teinté, Il est recommandé de l'appliquer dans un délai maximum de 10 jours.**
- **Conditionnement :** 4 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,54
- **Extrait sec :** 45 à 49 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l (2010).
  Ce produit contient max 5 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- La préparation du support doit être conforme au D.T.U. 59.1.
- Le support doit être sec, propre et parfaitement adhérent, homogène en porosité et uniforme en teinte.
- Appliquer en impression notre "1825® FIXATEUR".

Application :

- Diluer au préalable le produit à 10% d'eau.
- Appliquer une 1ère passe du produit avec un rouleau "patte de lapin" ou un rouleau 180 millimètres, rouler finement sur tout le volume.
- Après 24 heures de séchage, appliquer une 2e passe avec le rouleau "patte de lapin" en laissant volontairement quelques petites parties non recouvertes, puis lisser légèrement la surface avec un platoir inox (200 x 80 millimètres).
- Avant que le produit ne sèche, venir "ferrer" la surface avec le platoir inox en travaillant par surfaces successives de 1 m^2.
- Après 24 heures de séchage, appliquer en 1 passe avec le platoir, notre cire de protection "Nacré Or" ou " Nacré Argent". Une fois sèche (entre 5 et 8 heures), lustrer avec un chiffon doux non plucheux.

- **Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai. La chaux étant une matière minérale et naturelle, elle peut selon son mode d'application avoir une incidence sur le rendement et la tonalité du produit. La teinte du produit appliqué peut également évoluer dans le temps.**
- **Il est recommandé d'appliquer le produit dans la continuité afin d'éviter des différences de teintes.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

- **Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.**
- **Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.peintures1825.eu**

THÉOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN
Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96 – Mail : peintures1825@theolaur.com - Web : www.peintures1825.eu
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015